

Boletim Técnico

Suptac S5000

Espessura do filme	0,65mm		
Filme	Vinil Calandrado Polimérico de Alta Performance		
Propriedades Adesivas:		Valores	Padrão
	Força de remoção à 180° (N / 25 mm) Após 20 minutos da aplicação Após 24 horas da aplicação	14 18	HEXFTM001
	Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)	15	HEXFTM009
	Força de release (N / 25 mm):	0.3	HEXFTM003
Adesivo	Solvente acrílico, Transparente, Permanente. Adesão imediata.		
Liner	145g		
Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória)	100°		
Indicação de aplicação	Superfícies planas ou levemente curvas, veículos		
Larguras	1,52m em rolos de: Rolo P - 1, 52 x 12m = 18,24m ² Rolo M - 1,52 x 15m = 22,80m ² Rolo G - 1,52 x 18m = 27,36m ² Rolo Full - 1,52 x 3 0m = 45,60m ²		
Durabilidade	Cor Predominante Preto / Branco - Gloss Coloridos Metálicos	Até 10 anos Até 8 anos Até 4 anos	Durabilidade máxima, em exposição vertical, (± 10°) no clima europeu. Resistente à variações de temperatura e produtos químicos.
Armazenamento	Os rolos de Suptac devem ser armazenado em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso. Guarde o restante utilizando com fita adesiva ou abraçadeira para preservar todas as suas qualidades. As melhores condições de armazenamento são em um ambiente livre de poeira a uma temperatura variando de 15 ° C a 25 ° C (+59 ° F a +77 ° F) com umidade relativa de 50%. Não armazene seu Suptac perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.		



SIX

HEX